



ELEMENTS[®]
QUÍMICA APLICADA

e⁵
AI

**ADITIVO
ESTABILIZADOR PARA
LA HIDRATACION DEL
CEMENTO**

DESCRIPCIÓN

El **e⁵ AI** es un aditivo especialmente diseñado para elaborar concretos, morteros y pastas que contengan cemento Portland y que requieran de retención de la consistencia. Su fórmula permite que la trabajabilidad de la mezcla sea estable y prolongada, sin efectos considerables en el desarrollo de las resistencias mecánicas.

Se clasifica como aditivo tipo B, de acuerdo con las normas NMX-C-255-ONNCCE y ASTM C-494.

BENEFICIOS

Empleando **e⁵ AI** en el concreto:

- Permite transportarlo por mayor tiempo en estado fresco.
- Mejora su colocación en clima cálido y estado fresco.
- No perjudica considerablemente la resistencia mecánica.
- No afecta de forma severa los tiempos de fraguado excepto cuando hay una sobre dosificación.
- No afecta la compatibilidad con cualquier otra química desarrollada por **Element5**.
- Controla la hidratación del cemento y permite que el fraguado no se presente de forma prematura en colados de alto volumen.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Gravedad específica: 1.11
- Apariencia física: Líquido color ámbar

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 18 L
- Tambor de 200 L
- Tote de 1000 L
- Granel

Vida útil: 12 meses en su envase original

APLICACIONES PRINCIPALES

e⁵ AI puede ser empleado para la elaboración de los siguientes concretos:

- Concreto convencional.
- Concreto bombeado.
- Concreto colado en clima cálido.
- Concreto auto-consolidable.
- Concreto de alta resistencia mecánica y de alto desempeño.
- Concreto lanzado vía húmeda.

INSTRUCCIONES DE USO

Para mejores resultados se recomienda la elaboración de pruebas a nivel laboratorio con los materiales de obra. Esto permite realizar todos los ajustes necesarios en la mezcla de concreto. Estos pueden ser: apariencia, trabajabilidad, consistencia, contenido de aire, rendimiento, tiempos de fraguado y la dosificación de los aditivos.

Después, es importante la réplica de pruebas a nivel industrial, bajo las condiciones reales del sitio en el cual se va a fabricar el concreto (humedad, temperatura, tiempos de traslado del concreto fresco, etc.), con el fin de realizar los últimos ajustes.

Agregue **e⁵ AI** después de que los agregados y el cemento estén incorporados en su totalidad en la unidad revolvedora y se tenga la consistencia (revenimiento) requerida, para la liberación de la unidad que va a transportar el concreto fresco.

Mezcle durante un minuto por cada m³ de concreto a la velocidad de mezclado. Nunca adicione el aditivo al cemento sin su previa hidratación inicial, ni de manera directa a los agregados.

Las dosificaciones pueden variar desde 0.5 hasta 8 mL/kg de cemento. La dosificación dependerá del diseño del concreto a elaborar.

Consulte a su **Asesor de Soluciones Integrales de Element5** para la elaboración de concretos durables y con un importante beneficio económico. Para cualquier duda o aclaración del uso del producto, contacte al Departamento de **Soporte Técnico** de **Element5**.

PRECAUCIONES

- Revise la dosificación en combinación con impermeabilizantes integrales, para controlar la dosis y evitar retardos en los tiempos de fraguado.
- Cuando exista una disminución de la temperatura ambiente y por ende del concreto, será necesario revisar la dosificación, ya que puede ocasionar retardos en los tiempos de fraguado.
- Con cementos tipo RS (resistentes a sulfatos) será necesario realizar pruebas previas para establecer la dosis adecuada. Esto se hará conforme a los requerimientos y así evitar retardos prolongados de fraguado.
- No permita que el producto se congele
- Ante cualquier variación importante en los materiales o las condiciones ambientales (cambio de agregados, cemento, etc.), es necesario realizar los ajustes requeridos en las dosificaciones establecidas.

- Mantenga siempre el producto cerrado en su envase original, lejos de agentes que lo pudieran contaminar. No dañe los recipientes que contienen el producto, ya que se pueden causar derrames del mismo. Consulte la hoja de seguridad (HDS) antes de su manipulación.

Element5 Química Aplicada S.A. de C.V. garantiza que el producto cumple con la calidad establecida y está exento de problemas de fabricación.

Cuando el producto se encuentra fuera de la fecha de caducidad y una vez manipulado por el usuario, **Element5 Química Aplicada S.A. de C.V.** no extiende ningún tipo de garantía adicional, ya que no tenemos control de variable presentes en la aplicación o manipulación del producto.

El presente documento únicamente contiene recomendaciones generales.

La interpretación técnica que se derive en las especificaciones de nuestro producto es responsabilidad total del usuario. No se contempla lo que no está escrito en este documento y garantía.

Si es necesario conocer a detalle algún dato referente a los productos o recomendaciones de las cuales se desprenden los procedimientos enunciados, contacte al Departamento de **Soporte Técnico** de **Element5 Química Aplicada S.A. de C.V.** Visite nuestra página web, donde se pone a su disposición nuestro aviso de privacidad.



ELEMENTS[®]

QUÍMICA APLICADA

División Químicos para la Construcción

Tel. +52 55 2484 2236

contacto@element5.mx
www.element5.mx

Carr. Lago de Guadalupe No. 127 Int. 804
Margarita Maza de Juárez, Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, C.P. 52926.